Aus dem Universitäts-Herzzentrum Freiburg – Bad Krozingen
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums
Freiburg i.Br.

Aspekte der Hämostase bei mechanischer Herzunterstützung

INAUGURAL – DISSERTATION

zur

Erlangung des Medizinischen Doktorgrades

der Medizinischen Fakultät

der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.

vorgelegt 2014

von Maral Baghai Arassi

geboren in Saarbrücken

Dekanin: Prof. Dr. Kerstin Kriegelstein

1. Gutachter: Prof. Dr. Dr. h. c. Friedhelm Beyersdorf

2. Gutachter: Prof. Dr. Jürgen Rühle

Jahr der Promotion: 2017

*It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly
one begins to twist facts to suit theories,
instead of theories to suit facts.*

– Sherlock Holmes in “Adventures of Sherlock Holmes” by Arthur Cannon Doyle

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
2	MATERIAL UND METHODEN	6
2.1	ERFASSUNG KLINISCHER PARAMETER BEI LVAD-PATIENTEN.....	6
2.1.1	<i>Patienten.....</i>	6
2.1.2	<i>Operationstechnik</i>	7
2.1.3	<i>Labordaten</i>	7
2.1.4	<i>Blutungskomplikationen</i>	10
2.2	BEOBSACHTUNG DER THROMBOZYTENADHÄSION AN POLY(N)-ALKYLACRYLAMID- BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN	11
2.2.1	<i>Materialien.....</i>	11
2.2.2	<i>Synthese von 4-Methacryloyloxybenzophenon (MABP)</i>	11
2.2.3	<i>Synthese der Poly(N)-alkylacrylamide.....</i>	11
2.2.4	<i>Beschichtung der Glasobjektträger.....</i>	12
2.2.5	<i>Gewinnung der Blutproben</i>	13
2.2.6	<i>Flusskammer-System und Darstellung der Thrombozytenadhäsion</i>	14
2.3	STATISTIK	14
3	ERGEBNISSE	15
3.1	ERFASSUNG KLINISCHER PARAMETER BEI LVAD-PATIENTEN.....	15
3.1.1	<i>Patienten.....</i>	15
3.1.2	<i>Thrombozyten.....</i>	15
3.1.3	<i>AVWS.....</i>	17
3.1.4	<i>Funktion von Leber und Niere</i>	18
3.1.5	<i>Blutungskomplikationen</i>	19
3.2	BEOBSACHTUNG DER THROMBOZYTENADHÄSION AN POLY(N)-ALKYLACRYLAMID- BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN	20
3.2.1	<i>Unbeschichtetes-, VWF- und PU-beschichtetes Glas</i>	20
3.2.2	<i>Poly(N)-alkylacrylamide mit unterschiedlichen Alkylsubstituenten</i>	21
3.2.3	<i>PDMAAm mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad.....</i>	23
3.2.4	<i>Beschädigtes PDMAAm-5%-MABP.....</i>	24
4	DISKUSSION	25
4.1	ERFASSUNG KLINISCHER PARAMETER BEI LVAD-PATIENTEN.....	25
4.1.1	<i>Thrombozytenfunktion.....</i>	25
4.1.2	<i>Erworbenes von Willebrand-Syndrom (AVWS)</i>	27
4.1.3	<i>Blutungsereignisse</i>	27
4.2	BEOBSACHTUNG DER THROMBOZYTENADHÄSION AN POLY(N)-ACRYLAMID- BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN	28
4.2.1	<i>Polyurethan und Poly(N)-acrylamide mit unterschiedlichen Alkylsubstituenten</i>	28
4.2.2	<i>PDMAAm mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad.....</i>	30
4.2.3	<i>Beschädigtes PDMAAm-5%-MABP.....</i>	31
4.3	GRENZEN DER STUDIE	31
5	FAZIT	33
6	ZUSAMMENFASSUNG	34
7	TABELLENVERZEICHNIS.....	34
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	36
9	LITERATUR.....	37
	DANKSAGUNG	42

1 EINLEITUNG

In Deutschland sterben jährlich rund 130.000 Menschen an akuter und chronischer Herzinsuffizienz. Diese Erkrankung ist somit verantwortlich für 20% aller Todesfälle in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2011). Der Goldstandard in der Therapie der terminalen Herzinsuffizienz ist die Herztransplantation. Seit Jahren sinkt jedoch die Zahl an Spendern, wohingegen die Zahl der potentiellen Empfänger kontinuierlich steigt (Eurotransplant Statistics Report Library, 2012). Daher sind neue Behandlungsmöglichkeiten gefordert. Seit einigen Jahren sind mechanische Herzunterstützungssysteme ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung von Patienten mit terminaler Herzin-

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines linksventrikulären Herzunterstützungssystems mit implantierter Axialpumpe (Thoratec Heartmate II). Batterie und Controller außerhalb des Körpers. (Strüber et al., Dtsch Arztebl Int 2009; 106(28–29),

suffizienz (Abbildung 1). Ein mechanisches Herzunterstützungssystem (*ventricular assist device*, VAD) ist eine Pumpe, welche die Funktion des insuffizienten Herzens teilweise oder vollständig übernimmt. Ein VAD besteht typischerweise aus einer Einflusskanüle, welche das Blut aus dem Ventrikel aufnimmt. Mit Hilfe einer batteriebetriebenen Pumpe wird das Blut beschleunigt und über eine Ausflusskanüle dem Gefäßsystem zugeführt. Die Kanülen und Schläuche der VADs werden im Regelfall aus Polyurethan (PU) hergestellt.

Blutungen und Gerinnungsstörungen sind häufige Komplikationen nach Implantation eines ventrikulären Unterstützungssystems (Backes et al., 2012; Eckman and John, 2012). Aus früheren Arbeiten ist bekannt, dass Blutungsereignisse möglicherweise durch eine verschlechterte Thrombozytenfunktion zu erklären sind (Klovaite et al., 2009; Steinlechner et al., 2009). Als mögliche Ursachen kommen eine vermehrte Interaktion der Thrombozyten mit der Fremdoberfläche sowie eine

pathologische hohe Schubspannung in Frage (Eckman and John, 2012). Störungen der Thrombozytenfunktion wurden ebenfalls bei Patienten mit terminaler Herzinsuffizienz

beschrieben. Diese Funktionsstörung wurde mit einer verminderten Leber- und Nierenfunktion in Verbindung gebracht, welche häufig als Folge der Herzinsuffizienz auftritt (Asrani et al., 2012; van Bladel et al., 2012; Giamouzis et al., 2011; Witters et al., 2008).

Zusätzlich zur Thrombozytopathie könnte auch ein erworbenes von Willebrand Syndrome (*acquired von Willebrand syndrome*, AVWS) zu Blutungsneigungen in VAD-Patienten beitragen (Geisen et al., 2008; Uriel et al., 2010). Das AVWS ist eine Gerinnungsstörung, welche sich durch den Verlust der hochmolekularen Multimere des von Willebrand-Faktors (VWF) und einer verminderten Interaktion des VWF mit Thrombozyten und Kollagen auszeichnet (Dong, 2005; Michiels et al., 2001). Der von Willebrand-Faktor besteht aus zusammengesetzten Untereinheiten, welche gemeinsam ein Multimer bilden. Die Größe eines VWF-Multimers steht in direktem Zusammenhang mit seiner Thrombozytenbindungskapazität: Je größer das Multimer, desto stärker ist die Interaktion mit den Thrombozyten und dem subendothelialen Kollagen (Ruggeri, 2003). Der Verlust der hochmolekularen (*high molecular weight*, HMW) Multimere wird vermutlich durch eine erhöhte Schubspannung (*shear stress*) des strömenden Blutes im VAD verursacht (Dong, 2005). Die Schubspannung ist eine Größe, welche die mechanische Scherung beschreibt, die unter Fluss entsteht (Kroll et al., 1996). Im Falle des Blutes, kann eine erhöhte Schubspannung zu einer Entfaltung des VWF-Multimers führen und anschließend zur Proteolyse durch die Metalloprotease ADAMTS-13. Die Proteolyse erfolgt an der A2-Domäne des VWF-Multimers (Dong, 2005).

Umfassende Studien zur Thrombozytenfunktion und zum AVWS bei VAD-Patienten im Hinblick auf Blutungsereignisse sind allerdings äußerst selten (Eckman and John, 2012).

Neben schwerwiegenden Blutungen gehören auch Thromboembolien zu den Hauptkomplikationen nach VAD-Implantation. Thromboembolien treten aufgrund einer Überaktivierung der Gerinnung auf. Ihre Prävention erfordert umfassende Antikoagulation, welche viele Nebenwirkungen mit sich bringt. Man vermutet auch hier, dass die Interaktion der Thrombozyten mit der Fremdoberfläche sowie die pathologischen Strömungsverhältnisse eine entscheidende Rolle spielen und eine Aggregation der Thrombozyten begünstigen (Eckman and John, 2012; Horbett, 1993; Kroll et al., 1996). Die Erforschung der Interaktionen zwischen Fremdoberflächen und Blutbestandteilen ist

seit vielen Jahrzehnten Gegenstand der Wissenschaft (Ratner, 1993, 2007). Frühere Studien konnten zeigen, dass die unspezifische Proteinadsorption eine wichtige Voraussetzung für die Adhäsion der Thrombozyten an einer Fremdoberfläche ist (Horbett, 1993; Packham, 1988). Bei Blutkontakt tritt Proteinadsorption bereits nach wenigen Sekunden auf. Die folgende Konformationsänderung der Proteine führt zu einer proteinmodifizierten Oberfläche, an der Thrombozyten leicht adhären und aggregieren können (Horbett, 1993; Packham, 1988).

Die Verhinderung der unspezifischen Proteinadsorption an der Fremdoberfläche scheint daher ein vielversprechendes Konzept zu sein um Thrombusbildung zu verhindern. (Chen et al., 2008). Es ist bekannt, dass stark hydrophile Polymere, sogenannte Hydrogele, protein- und zellabweisende Eigenschaften besitzen (Pandiyarajan et al., 2013; Wörz et al., 2012). Diese Hydrogele zeichnen sich durch einen hohen Quellgrad aus. Der Quellgrad stellt den Quotienten aus gequollener Schichtdicke im Wasser zur trockenen Schichtdicke dar (Pandiyarajan et al., 2013). Einige wichtige Aspekte wurden allerdings in früheren Arbeiten nicht untersucht: Erstens wurden in den bisherigen Experimenten nur aufgereinigte Protein- oder Thrombozyten-Lösungen verwendet. Interaktionen anderer Blutkomponenten konnten daher nicht berücksichtigt werden. Zweitens geht man bisher lediglich davon aus, dass stark quellbare Polymere Proteine abweisen und nicht-quellbare Polymere Proteine binden. Die genaue Schwelle, ab wann der eine oder der andere Zustand auftritt, ist bislang unbekannt. Drittens gingen frühere Studien nicht auf den Vernetzungsgrad des Polymers ein. Es ist jedoch bekannt, dass der verwendete Vernetzer Methacryloyloxybenzophenon (MABP) den Quellgrad von Polymeren verringern kann (Toomey et al., 2004). Dies wiederum könnte die thrombozytenabweisende Wirkung mindern. Auf der anderen Seite, führt jedoch eine zu geringe MABP-Konzentration zu einem instabilen Polymernetzwerk, welches sich von der Oberfläche ablösen könnte. Viertens wurden alle Experimente unter statischen Bedingungen durchgeführt. Es ist allerdings bekannt, dass Blutfluss und Schubspannung einen wichtigen Beitrag zur Hämostase leisten (Kroll et al., 1996).

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: In einem ersten Teil wurde die Thrombozytenfunktion von Patienten mit einem linksventrikulären Herzunterstützungssystem (LVAD) und ohne LVAD beschrieben. Zusätzlich wurden Thrombozytenfunktion und das Vorhandensein eines AVWS im Hinblick auf Blutungsereignisse untersucht.

In einem zweiten Teil wurden polymer-beschichtete Oberflächen unter Vollblut-Perfusion und Schubspannung analysiert. Insbesondere der Übergangsbereich zwischen Thrombozyten-abweisenden und Thrombozyten-adhäsiven Polymer-Beschichtungen wurde genauer untersucht. Dies geschah mit dem Ziel, eine Aussage über den minimal notwendigen Quellgrad treffen zu können, welcher gerade noch Thrombozyten-abweisende Eigenschaften sicherstellt. Des Weiteren wurde ein besonderes Augenmerk auf die Konzentration der Vernetzereinheit MABP im Polymer gelegt. Es sollte untersucht werden, ob eine der getesteten MABP-Konzentrationen die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des Polymers aufhebt.

Es wurden strukturell ähnliche Polymere aus einer homologen Reihe der Poly(*N*)-alkylacrylamide untersucht. Die Polymere unterschieden sich in ihrem Quell- und Vernetzungsgrad. Der Quellgrad der Polymere ist von der Anzahl der Alkylsubstituenten im Polymer, sowie vom Vernetzungsgrad des Polymers abhängig. Der Vernetzungsgrad kann durch die MABP Konzentration im Polymer verändert werden. Daher wurden die untersuchten Polymere in zwei Gruppen unterteilt: Erstens eine Gruppe von Polymeren mit unterschiedlicher Anzahl und Länge an Alkylsubstituenten und zweitens eine Gruppe von Polymeren, die sich lediglich in ihrer MABP Konzentration unterschieden. Abbildung 2 und Abbildung 3 bieten einen Überblick über die untersuchten Polymere. Abbildung 2 dient lediglich der Veranschaulichung der unterschiedlichen Quellgrade. Die Einteilung folgt keiner offiziellen Klassifikation.

Abbildung 2: Überblick über die untersuchten Polymere. In beiden Gruppen dienten unbeichtetes, VWF- und Polyurethan-beschichtetes Glas als Referenz für thrombogene Oberflächen. (A) Poly(*N*)-alkylacrylamide mit gleichem Vernetzungsgrad und unterschiedlicher Anzahl und Länge an Alkylsubstituenten (Pandiyarajan et al., 2013). (B) Poly(*N*)-alkylacrylamide mit gleicher Anzahl an Alkylsubstituenten und unterschiedlichem Vernetzungsgrad (Toomey et al., 2004).

Abbildung 3: Struktur der Poly(*N*)-alkylacrylamide mit unterschiedlicher Anzahl bzw. Länge der Alkylsubstituenten (*n*): PMAAm = Poly(*N*)-methylacrylamid, PDMAAm = Poly(*N,N*)-dimethylacrylamid, PEAAm = Poly(*N*)-ethylacrylamid, PPAAm = Poly(*N*)-propylacrylamid, PDEAAm = Poly(*N,N*)-diethylacrylamid, PBAAm = Poly(*N*)-butylacrylamid.

2 MATERIAL UND METHODEN

2.1 Erfassung klinischer Parameter bei LVAD-Patienten

2.1.1 Patienten

In der vorliegenden Studie wurden 39 Patienten mit einem linksventrikulären HeartMate II® (Thoratec Corporation, Pleasanton, CA, USA; HMII) untersucht. Die LVAD-Implantationen fanden in einem Zeitraum von vier Jahren zwischen März 2008 bis November 2012 statt. Die Patienten wurden ohne VAD (vor LVAD-Implantation, n=18; nach LVAD-Weaning, n=1, nach LVAD-Explantation und anschließender Herztransplantation, n=7) sowie innerhalb von 14 Tagen (n=39) und mindestens 30 Tage nach LVAD-Implantation untersucht (n=33). Diese drei Zeitpunkte repräsentieren einen jeweils nativen, frühen und späten postoperativen Zeitpunkt. Von jedem Patienten wurden Daten zu mindestens zwei Zeitpunkten erhoben (Tabelle 1, Abbildung 4).

Tabelle 1: Untersuchungszeitpunkte

Zeitpunkt/Tage	Mittelwert	SD	Minimum	Maximum	Median	n
nativ						
vor LVAD	2	1	2	5	2	18
nach LVAD	47	39	2	93	31	8
früh	6	3	1	14	7	39
spät	166	255	30	1460	92	33

SD, Standardabweichung; n, Patientenzahl.

Abbildung 4: Kombination der verfügbaren Werte (n, Anzahl der Patienten) in mindestens zwei Zeiträumen.

Thrombozytenaggregationstests konnten nur bei 19 Patienten im nativen (vor Implantation, n=11; nach Explantation, n=8), bei 18 Patienten im frühen und bei 30 Patienten im späten postoperativen Zeitraum durchgeführt werden. Aus technischen Gründen ist die Untersuchung

bei Patienten mit schwerer Thrombozytopenie nicht durchführbar. Dies war bei einem Patienten im nativen, bei drei Patienten im frühen und bei einem Patienten im späten Zeitraum der Fall. Patienten, die zusätzlich zum LVAD auf ein temporäres Rechtsherzunterstützungssystem angewiesen waren, wurden von den Beobachtungen ausgeschlossen.

Die vorliegende Arbeit wurde von der Ethikkommission des Universitätsklinikums Freiburg genehmigt. Alle untersuchten Patienten gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme.

2.1.2 Operationstechnik

Das HeartMate II (HM II) ist ein linksventrikuläres intracorporales Herzunterstützungssystem mit kontinuierlichem Fluss. Die Implantation des HMII wurde routinemäßig via medianer Sternotomie durchgeführt. Die Einflusskanüle des Systems wurde im Apex des linken Ventrikels eingesetzt. Die Ausflusskanüle wurde mit der aufsteigenden Aorta verbunden. Das HM II enthält eine Axialpumpe. Der einzig bewegliche Teil ist ein sich drehender Motor im Inneren des Systems. Das System enthält weder künstliche Klappen noch ein Blutreservoir. Das rotierende Element dreht sich mittels eines Kugellagers und wird durch einen elektromagnetischen Motor angetrieben. Das HM II pumpt typischerweise mit einer Drehzahl von 9000 min⁻¹. Üblicherweise wurden die Patienten ab dem dritten postoperativen Tag mit Heparin antikoaguliert. Zielbereich der aPTT (*activated partial thromboplastin time*) war eine Zeitspanne zwischen 60-80 Sekunden. Nach Entfernung der Thoraxdrainagen und ausreichender oraler Aufnahmefähigkeit wurden die Patienten auf Phenoprocumon umgestellt. Der Zielbereich des INR lag bei 2,0-3,0. Zur Hemmung der Thrombozytenfunktion wurde in einigen Fällen zusätzlich 100 mg/d Acetylsalicylsäure (ASS) verabreicht (nativ, n=4; früh, n=6; spät, n=10).

2.1.3 Labordaten

Alle im Folgenden dargestellten Laborwerte wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Gerinnungslabor der Kinderklinik des Universitätsklinikums Freiburg (Frau Simone Rosenfelder) erhoben.

2.1.3.1 Thrombozyten

Die Thrombozytenfunktion wurde mit Hilfe der Thrombozytenaggregation nach Born bestimmt. Natriumcitrat-Blut wurde mit 111 g, bei Raumtemperatur für 15 Minuten zentrifugiert. Der Plasmaüberstand wurde als plättchenreiches Plasma (*platelet rich plasma*, PRP) verwendet. Das restliche Blut wurde erneut für 10 Minuten mit 2773 g zentrifugiert. Der so gewonnene Plasmaüberstand stellte das plättchenarme Plasma (*platelet poor plasma*, PPP) dar. Um eine Thrombozytenzahl von 250.000/μl zu erhalten wurden PRP und PPP in dem

gewünschten Verhältnis vermischt. Als aggregationsinduzierende Reagenzien wurden Kollagen in einer Endkonzentration von 2 µg/ml (Nycomed Pharma, Unterschleißheim, Deutschland); Ristocetin, 1,2 mg/ml (abp Limited, Surrey, GB); ADP, 4 µmol/l (Sigma-Aldrich, St.Louis, USA) und Epinephrin, 8 µg/ml (Sanofi Aventis, Paris, Frankreich) verwendet. Nach Übertragen von eingestelltem PRP und Reagenz in eine Küvette wurde unter fortwährendem Rühren die Lichttransmission graphisch ermittelt. Die Ergebnisse wurden als Prozent der maximal möglichen Aggregation angegeben (normal $\geq 70\%$). Da die Lichttransmission durch plättchenarmes Plasma am höchsten ist, wurde dieser Wert als Bezugswert für die maximal mögliche Aggregation verwendet. Mittelwerte der vier resultierenden Prozentzahlen wurden berechnet und in vier Klassen unterteilt (normal, $\geq 70\%$; leicht, 50-69%; mittel, 30-49%; schwer, $\leq 29\%$). Thrombozytenzahl, INR und PTT wurden mit Hilfe der üblichen Labortechniken ermittelt.

2.1.3.2 *AVWS*

Die VWF-Antigenkonzentration (VWF:Ag) wurde mit Hilfe eines Enzyme-linked-immunosorbant Assays (ELISA) detektiert. Eine Mikrotiterplatte wurde mit 100 µl Kaninchen-Antikörper (Antihuman-VWF; Dako, Glostrup, Dänemark) beschichtet. Der Antikörper wurde zuvor in 50 mM Carbonatpuffer (15 mM Na₂CO₃, 35 mM NaHCO₃, Natriumazid, Aqua dest.; pH 9,6) gelöst. Die Mikrotiterplatte wurde über Nacht im Kühlschrank bei 4 °C inkubiert. Das überschüssige Antiserum wurde am folgenden Tag mit BSA-Waschpuffer abgespült. Nach zwei weiteren Waschgängen mit Waschpuffer ohne BSA wurde in jede Vertiefung 50 µl Plasma pipettiert. Gleichzeitig wurde eine Standardkurve aus Standard-Human-Plasma (SHP) in Verdünnungen von 1:20 bis 1:2000 aufgetragen. Die Mikrotiterplatte wurde bei 37 °C für zwei Stunden in den Brutschrank gelegt. Anschließend wurden alle Probenbestandteile, die nicht reagiert hatten, wie oben beschrieben ausgewaschen. In jede Vertiefung wurden dann jeweils 50 µl eines HRP-konjugierten Kaninchen-Antikörpers gegen humanes VWF (Dako) aufgetragen. Die Platte wurde lichtgeschützt für eine Stunde bei 37 °C inkubiert. Zur Herstellung des Substratgemischs für die Farbreaktion wurden OPD-Tabletten (Dako) unter Zugabe einer H₂O₂-Lösung in Entwicklungspuffer (35 mM Zitronensäure krist. wasserfrei, 65 mM Na₂HPO₄, Aqua dest.; pH 5,0) gelöst. Nach dreimaligem Waschen der Mikrotiterplatte wurden je 50 µl Substratgemisch auf die Platte aufgetragen und bei Raumtemperatur zehn Minuten inkubiert. Die Farbreaktion, die den Abbau des Substrates anzeigt, wurde nach deutlicher Gelbfärbung mit 100 µl 1 M Schwefelsäure gestoppt. Anschließend wurde die Extinktion bei einer Wellenlänge von 492 nm abgelesen und die Werte anhand der

Standardkurve ermittelt.

Die Bestimmung der Kollagenbindungsaktivität (VWF:CB) erfolgte ebenfalls mittels ELISA. Ein Mikrotiterplatte wurde mit Kollagen Typ I (Nycomed Pharma) beschichtet und bei 37 °C für 24 Stunden inkubiert. Kollagen wurde zuvor in einer Konzentration von 30 µg/ml in 0,1 M Essigsäure gelöst. Die Arbeitsvorgänge sowie die verwendeten Puffer und Geräte waren identisch mit dem oben beschriebenen ELISA zur Bestimmung des VWF:Ag. Lediglich die Entwicklung der Farbreaktion unterschied sich mit insgesamt 15 Minuten von der VWF:AG-Bestimmung.

Die Ristocetin-Kofaktor-Aktivität (VWF:RCo, Siemens Healthcare Diagnostics, Eschborn, Deutschland) wurde maschinell mit Hilfe des Behring Coagulation System (BCS, Dade Behring, Marburg, Deutschland) in Natriumcitrat-Plasma gemessen.

Aus den erhaltenen Werten für VWF:Ag, VWF:CB und VWF:RCo wurden die Quotienten VWF:CB/VWF:Ag (normal $\geq 0,7$) und VWF:RCo/VWF:Ag (normal $\geq 0,6$) berechnet. Diese spiegeln die biologische Fähigkeit des verfügbaren VWFs wider an Thrombozyten und Kollagen zu binden.

VWF-Multimere wurden mittels SDS-Agarose-Elektrophorese und Western-Blot bestimmt. Patientenplasma und SHP wurden nach Verdünnung mit Probenpuffer (Aqua dest., Harnstoff [Merck, Darmstadt, Deutschland], 20%ige SDS-Lösung [Carl Roth, Karlsruhe, Deutschland], Tris [Sigma-Aldrich], EDTA-Na [Merck]) für 20 Minuten bei 56 °C im Wasserbad inkubiert und anschließend vermischt. In die Geltaschen eines 2,2%- und eines 1%-Agarosegels wurden jeweils 10 µl Patientenserum aufgetragen. Die VWF-Multimere wurden in Anwesenheit von Natriumdodecylsulfat im Agarosegel in einer horizontalen Elektrophoresekammer bei einer Spannung von 150 Volt und einer Stromstärke von 0,05 Ampere über ca. 3-4 Stunden aufgetrennt. Anschließend wurden die Proteine mittels Kapillar-Blot auf eine PVDF-Membran (Bio-Rad, München, Deutschland) übertragen. Die Membran wurde nun zwei Stunden lang unter Schütteln in einer Lösung aus 32 µl Kaninchen-Antikörper gegen Human-VWF (DAKO) und 24 ml Blockingpuffer [Aqua dest, Tris, NaCl (VWR International, Darmstadt, Deutschland), Tween 20 (AppliChem, Darmstadt, Deutschland), Casein (Sigma-Aldrich)] inkubiert. Nach Ablauf der Zeit wurde die Membran gründlich mit 10 mM PBS-Puffer gewaschen. Anschließend wurden 16 µl eines HRP-konjugierten Ziegen-Antikörpers gegen Kaninchen-IgG in 24 ml 10 mM PBS-Puffer eingewaschen. Die Schale mit der darin enthaltenen Membran wurde mit Alufolie abgedeckt und für 1,5 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert. Nach gründlichem Waschen wurden 20 ml 10 mM PBS-Puffer und 30 µl 3%igem H₂O₂ in die Schale überführt und für 30 Sekunden gründlich vermischt. Anschließend wurden

230 µl Entwicklungspuffer hinzugegeben und durch Rotation mit der Hand verteilt. Nach ca. fünf Minuten wurden die Multimerbanden sichtbar. Die Membranen wurden unter fließendem Wasser gewaschen und bei 90 Watt 30 Minuten in der Mikrowelle getrocknet. Anschließend wurden die Banden qualitativ ausgewertet.

Ein AVWS wurde diagnostiziert, wenn HMW-Multimere fehlten und mindestens ein funktioneller VWF-Quotient (VWF:CB/VWF:Ag oder VWF:RCO/VWF:Ag) erniedrigt war.

2.1.3.3 Funktion von Leber und Niere

Messungen der Funktion von Leber [Glutamate-Oxaloacetat-Transaminase (GOT), Glutamate-Pyruvate-Transaminase (GPT), Gesamtbilirubin im Plasma (TBIL)] und Niere (Kreatinin, Harnstoff) wurden nach Standardprotokoll im Zentrallabor des Universitätsklinikums Freiburg durchgeführt.

2.1.4 Blutungskomplikationen

Blutungsereignisse wurden für alle 39 Patienten im frühen und späten postoperativen Zeitraum ausgewertet. Blutungen wurden unterteilt in thorakale Blutungen, Epistaxis, gastrointestinale Blutungen und vermehrte Blutungsneigung. Letzteres beschreibt alle Blutung, deren Quelle nicht näher beschrieben wurde.

2.2 Beobachtung der Thrombozytenadhäsion an Poly(*N*)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen

2.2.1 Materialien

Alle verwendeten Chemikalien sind kommerziell erhältlich (Sigma-Aldrich; ABCR GmbH & Co KG, Karlsruhe) und wurden mit Ausnahme der Monomer ohne vorherige Aufreinigung verwendet. Zur Entfernung des Stabilisators wurden die Monomere über einer Säule mit Al_2O_3 aufgereinigt. Die im folgenden beschriebenen Syntheseschritte wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Physik und Chemie von Grenzflächen des Instituts für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg durchgeführt (Herr Dr. Michael Henze, Herr Dr. Chinnayan Kannan Pandiyarajan, Frau Nathalia Schatz).

2.2.2 Synthese von 4-Methacryloyloxybenzophenon (MABP)

In einem 500 ml Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und Trockenrohr wurden 20,0 g (101 mmol; 1 eq) 4-Hydroxy-Benzophenon in 200 ml Dichlormethan unter Rühren und Kühlung im Eisbad vorgelegt. Anschließend wurden 15,5 ml (112 mmol; 1,11 eq) Triethylamin zugegeben, wodurch sich das Gemisch gelb färbte und das 4-Hydroxy-Benzophenon vollständig gelöst wurde. Eine Lösung von 10,2 ml (105 mmol; 1,04 eq) Methacryloylchlorid in 50 ml Dichlormethan wurde mit einer Geschwindigkeit von 1 Tropfen pro Sekunde langsam zugegeben. Die Reaktionslösung wurde über Nacht gerührt. Das Triethylamoniumsalz wurde abfiltriert und die Lösung wurde im Rotationsverdampfer auf etwa 100 ml eingengt. Die organische Phase wurde dreimal mit je 30 ml gesättigter NaHCO_3 -Lösung extrahiert und über Na_2SO_4 getrocknet. Die Lösung wurde filtriert und anschließend weiter am Rotationsverdampfer eingengt. Es wurde langsam *n*-Hexan zugetropft, bis eine leichte Trübung entstand. Das MABP wurde über Nacht im Gefrierschrank auskristallisiert, anschließend abgesaugt und mit einer geringen Menge an *n*-Hexan gewaschen. Die typische Ausbeute betrug in der Regel 80-85%.

2.2.3 Synthese der Poly(*N*)-alkylacrylamide

Die Synthese der Poly(*N*)-alkylacrylamide erfolgte über radikalische Polymerisation. Jeweils 100 mmol des entsprechenden Acrylamid-Monomers, 3,0 mmol MABP und 0,085 mmol des Initiators Azo-bis-(isobutyronitril) wurden in einen 100ml-Schlenkkolben gegeben. Das Gemisch wurde in 20-25 ml Methanol (PMAAm, PDMAAm, PEAAm und PPAAm) bzw. Tetrahydrofuran (PBAAm und PDEAAm) gelöst. Das Reaktionsgemisch wurde durch dreimaliges Einfrieren und anschließendes Auftauen entgast. Die Polymerisation erfolgte über Nacht bei 60 °C im Wasserbad. Nach Abschluss der Polymerisation wurde das Polymer in Diethyl-

ether bzw. Wasser (PBAAm) oder *n*-Hexan (PDEAAm) ausgefällt. Das Auflösen und Fällern des Polymers wurde dreimal wiederholt.

2.2.4 Beschichtung der Glasobjektträger

Die Glasobjektträger (Matsunami Glass, Osaka, Japan) wurden zunächst für 60 Minuten in „Piranha“-Lösung (90%-Schwefelsäure und 30%-Wasserstoffperoxid in einem Verhältnis von 3:1) gereinigt und anschließend gründlich mit destilliertem Wasser abgespült und unter Stickstoffstrom getrocknet. Polyurethan (PU, BASF, Ludwigshafen, Deutschland) wurde in Tetrahydrofuran in einer Konzentration von 10 mg/ml gelöst und mittels Tauchbeschichtung auf die Glasoberfläche aufgetragen. Die PU-beschichteten Oberflächen wurden für fünf Minuten bei 80 °C getrocknet. PBAAm, PPAAm und PDMAAm mit MABP-Konzentrationen ab 7,5% wurden in einer Konzentration von 20 mg/ml in Butanol gelöst. PDEAAm, PEAAm, PMAAm und PDMAAm mit MABP-Konzentrationen bis zu 5% wurden in Ethanol in der gleichen Konzentration gelöst. PDMAAm-7,5%-MABP, PDMAAm-10%-MABP und PBAAm-2,5%-MABP mussten zusätzlich im Wasserbad auf 60 °C erhitzt werden um ein vollständiges Auflösen des Polymers zu gewährleisten. Die hergestellten Lösungen wurden anschließend mit einer Zuggeschwindigkeit von 100mm/min über Tauchbeschichtung auf die PU-beschichteten Glasobjektträger aufgetragen. Durch die Tauchbeschichtung bildete sich auf dem Glas eine homogene, ca. 100 nm dicke Polymerschicht. Die Aushärtung erfolgte bei 60 °C für fünf Minuten. Zur Vernetzung der Polymerschichten wurden die Objektträger für 15 Minuten bei 250 nm in einer UV-A-Lichtquelle (Stratalinker 2400, Stratagene, CA, USA) bestrahlt. Dieses Verfahren gewährleistet eine Vernetzung zwischen den Polymerketten und der zu beschichtenden Oberfläche (Prucker et al., 1999). Abbildung 5 bietet einen Überblick über die ablaufenden Reaktionen beim Vernetzungsprozess. Um nicht vernetztes Polymer zu entfernen, wurden die beschichteten Oberflächen anschließend mit dem entsprechenden Lösungsmittel gespült.

Zur Beschichtung der Glasobjektträger mit VWF wurde humanes natives VWF (bereitgestellt von Dr. Kenji Soejima, Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute, Kumamoto, Japan) in Ammonium-Acetat verdünnt. Die Endkonzentration betrug hierbei 100-130 µg/ml (pH 7,0). 200µl dieser verdünnten Proteinlösung wurden nun gleichmäßig auf den Glasobjektträger aufgetragen und in einer feuchten Kammer bei Raumtemperatur inkubiert.

Für die Herstellung von beschädigten PDMAAm-5%-MABP-Oberflächen wurden die entsprechenden Oberflächen im mittleren Bereich mit einer Skalpellspitze leicht beschädigt. Der übrige Teil der Oberfläche blieb unversehrt.

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Vernetzungsprozesses bei Poly(*N*)-alkylacrylamiden. Durch UV-Bestrahlung wird die Carbonylgruppe am Benzophenon-Rest des MABP in einen biradikalischen Zustand überführt. Dadurch kann das Sauerstoffatom der Carbonylgruppe ein Wasserstoffatom aus einer C-H-Verbindung der Polymerkette abstrahieren. Dies hinterlässt an der früheren Carbonylgruppe sowie am Kohlenstoffatom der Polymerkette ein Radikal. Die entstandenen Radikale können rekombinieren. Im dargestellten Szenario führt die Vernetzung der Benzophenongruppe mit der Polymerkette gleichzeitig zu einer kovalenten Bindung der Polymerkette an die Oberfläche (Abbildung mit freundlicher Erlaubnis des Lehrstuhls für Physik und Chemie von Grenzflächen, IMTEK, Universität Freiburg).

2.2.5 Gewinnung der Blutproben

Alle verwendeten Blutproben stammten von freiwilligen Probanden, die in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen vor Blutentnahme keine Medikamente eingenommen hatten. Venöses Blut wurde mittels einer 19 G-Nadel vorsichtig entnommen und sofort in ein Plastikgefäß übertragen, welches das Antikoagulant Argatroban (Mitsubishi Kagaku, Tokyo, Japan) in einer Endkonzentration von 100 $\mu\text{mol/l}$ enthielt. Dazu wurden 250 mg Argatroban in einem Gemisch aus 30 ml physiologischer Kochsalzlösung und 3,9 ml Salzsäure gelöst. 1,1 ml Natriumhydrogencarbonat-Lösung wurde anschließend langsam hinzugefügt. Die Lösung wurde daraufhin mit physiologischer Kochsalzlösung auf 50 ml aufgefüllt (pH 1,5) und mit 10 mM Hepes-Puffer (100 mM Hepes, 14 mM NaCl, pH 7,4) 10-fach verdünnt und den Blutproben in einem Verhältnis von 1:10 zugeführt. Es wurde der reversible Thrombininhibitor Argatroban statt der geläufigeren Antikoagulantien wie Citrat verwendet um die physiologische Konzentration der divalenten Kationen im Blut zu erhalten. Es ist bekannt, dass die biologische Funktion der Thrombozytenrezeptoren durch die Konzentration divalenten Kationen beeinflusst wird (Marciniak et al., 2001). 10 $\mu\text{mol/L}$ Mepacrine (Sigma-Aldrich) wurden in 10 mM Hepes-Puffer gelöst. Die Thrombozyten wurden anschließend mit 10 $\mu\text{mol/L}$ des

fluoreszierenden Farbstoffs Mepacrine (Sigma-Aldrich), welcher zuvor in 10 mM Hepes-Puffer gelöst wurde, angefärbt. Mepacrine reichert sich in der dichten Granula von Thrombozyten und Leukozyten an, jedoch nicht in Erythrozyten (Alevriadou et al., 1993). Leukozyten können durch ihre Form und Größe leicht von Thrombozyten unterschieden werden. Es ist bekannt, dass Mepacrine die Thrombozytenfunktion beeinträchtigt (Winocour et al., 1981). Allerdings ist dieser Effekt bei den hier verwendeten Konzentrationen vernachlässigbar gering (Savage et al., 1996).

2.2.6 Flusskammer-System und Darstellung der Thrombozytenadhäsion

Die Blutproben (1,5 ml) wurden mittels einer Spritzenpumpe in eine rechteckige Flusskammer gepumpt. Die Perfusionsdauer betrug drei Minuten. Das Blut wurde mit einer konstanten Flussrate und einem Schubspannung von 1500 s^{-1} befördert. Die beschichteten Glasobjektträger befanden sich am Boden der Flusskammer. Unbeschichtetes, VWF- und PU-beschichtetes Glas dienten als Referenz für die untersuchten Polymer-beschichteten Oberflächen. Jede Beschichtung wurde in mindestens fünf unabhängigen Experimenten getestet. Die Darstellung der Thrombozytenadhäsion erfolgte über ein inverses Epifluoreszenz-Video-Mikroskop-System. Das System hatte Anschluss an eine 480 nm Emissionslichtquelle (DM IRB, 1RB-FLUO, Leica, Deutschland).

Das Ausmaß der Thrombozytenadhäsion wurde zu vier Zeitpunkten ermittelt: nach 30, 60, 120 und 180 Sekunden. Um den Grad der Thrombozytenadhäsion quantitativ zu bestimmen, erfolgte eine Umwandlung der Farbbilder in binäre Schwarz-Weiß-Bilder. Anschließend konnte die Gesamtoberfläche, die von Thrombozyten bedeckt war ausgerechnet werden (*Surface Area Coverage*). Für alle Berechnungen wurde die Software ImageJ 1.46 verwendet.

2.3 Statistik

Alle Berechnungen wurden entweder mit der SPSS 19 Software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) oder mit Microsoft Excel 2011 durchgeführt. Die Daten sind als Mittelwert $\pm$ Standardabweichung angegeben. Der verbundene Student's t-test und der Wilcoxon-Rang-Test wurden verwendet, um Unterschiede zwischen klinischen Laborparametern bei LVAD-Patienten festzustellen. Kendall's Tau-Koeffizient und der Chi-Quadrat-Test wurden zur Analyse von Korrelationen zwischen klinischen Laborparametern verwendet. Unterschiede im Ausmaß der Thrombozytenadhäsion auf Poly(*N*)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen wurden anhand des unverbundenen Student's t-test ermittelt. Alle Berechnungen erfolgten hierbei im Vergleich zu PU-beschichteten Oberflächen. In allen Berechnungen wurde ein Signifikanzniveau von $p < 0,05$ verwendet.

3 ERGEBNISSE

3.1 Erfassung klinischer Parameter bei LVAD-Patienten

3.1.1 Patienten

Es wurden 39 Patienten mit einem LVAD untersucht. Das mittlere Alter der Patienten betrug 57 ± 14 Jahre (Spannweite 19-77 Jahre, Median 61 Jahre). Ursache des kardialen Versagens waren dilatative (DCMP, n=23) und ischämische Kardiomyopathie (ICMP, n=14). Weitere Ursachen waren restriktive Kardiomyopathie (n=1) und angeborener Herzfehler (korrigierte Transposition der großen Gefäße, Ventrikelseptumdefekt, n=1). Tabelle 2 fasst Indikationen und Outcome nach LVAD-Implantation zusammen. LVAD-Patienten wurden zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten untersucht: ohne LVAD, innerhalb der ersten 14 Tage und ≥ 30 Tage nach LVAD Implantation.

Tabelle 2: Indikationen für und Outcome nach Implantation eines LVAD

		Indikation						
		DCMP		ICMP		Andere (s. Text)		Gesamt
		n	%	n	%	n	%	n
Verlauf	aktives LVAD	12	63%	6	32%	1	5%	19
	Gestorben	6	55%	4	36%	1	9%	11
	HTx	5	63%	3	38%	0	0%	8
	Weaning	0	0%	1	100%	0	0%	1
Gesamt		23	59%	14	36%	2	5%	39

Abweichungen von 100% ergeben sich aufgrund von Rundungen. DCMP, dilatative Kardiomyopathie, ICMP, ischämische Kardiomyopathie, LVAD, left ventricular assist device.

3.1.2 Thrombozyten

Die Parameter Thrombozytenfunktion und –zahl wurden untersucht. Fast alle Patienten wiesen ohne LVAD eine pathologische Thrombozytenfunktion auf. Nur ein Patient zeigte physiologische Werte. Alle Patienten wiesen zu beiden postoperativen Zeitpunkten eine Thrombozytopathie auf (Tabelle 4). Es konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Zeiträumen festgestellt werden (nativ-früh: $p=0,27$; früh-spät: $p=0,17$; Abbildung 6).

Tabelle 3: Thrombozytenzahl im nativen, frühen, späten postoperativer Zeitraum

Parameter	n	Mittelwert	SD	Minimum	Maximum	Median	p
<i>Thrombozytenzahl (140-400x1000/μl)</i>							
nativ	26	219	82,2	74	370	212	
früh	39	178	85,1	72	357	150	0,33
spät	33	294	103	119	572	267	<0,001

Normalwerte in Klammern. SD, Standardabweichung; p-Werte im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum.

Tabelle 4: Thrombozytenaggregationswerte im nativen, frühen und späten postoperativem Zeitraum

Reagenz	n				Mittelwert	SD	Minimum	Maximum	Median	p
	normal	leicht	mittel	schwer						
<i>Collagen</i>										
nativ	3	7	7	2	49%	18,0%	9%	76%	51%	
früh	1	8	11	8	40%	16,5%	13%	60%	29%	0,26
spät	3	11	14	2	47%	15,1%	14%	76%	53%	0,14
<i>Ristocetin</i>										
nativ	7	7	3	2	67%	23,6%	0%	86%	18%	
früh	1	14	8	4	48%	15,0%	22%	78%	52%	0,61
spät	4	10	9	7	47%	18,9%	10%	80%	48%	0,32
<i>ADP</i>										
nativ	1	5	11	2	45%	17,9%	4%	84%	45%	
früh	1	5	15	7	56%	16,6%	0%	69%	41%	0,13
spät	0	2	15	8	43%	11,6%	14%	63%	43%	0,41
<i>Epinephrin</i>										
nativ	1	8	7	3	48%	20,1%	0%	82%	50%	
früh	0	6	10	11	33%	20,2%	0%	61%	37%	0,09
spät	1	10	11	8	40%	18,6%	0%	80%	42%	0,12
<i>Gesamt</i>										
nativ	1	7	9	2	50%	16,9%	3%	79%	50%	
früh	0	8	11	9	40%	15,4%	10%	65%	41%	0,27
spät	0	9	16	5	44%	13,3%	14%	69%	44%	0,17

Normal, $\geq 70\%$; leicht, 50-69%; mittel, 30-49%; schwer $\leq 29\%$. SD, Standardabweichung; p-Werte im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.

Die Thrombozytenfunktion verbesserte sich in 8 von 21 Patienten im späten postoperativen Zeitraum, 11 Patienten verblieben auf dem gleichen Level und 2 Patienten wiesen eine schlechtere Thrombozytenfunktion auf.

Die Thrombozytenzahl veränderte sich zwischen dem nativen und dem frühen Zeitraum ($p=0,33$) nicht signifikant.

Allerdings wurde ein signifikanter Anstieg der Thrombozytenzahl im späten postoperativen Zeitraum beobachtet ($p<0,001$; Tabelle 3).

Ein Zusammenhang zwischen Thrombozytenfunktion und -zahl konnte in keinem der drei Zeiträume festgestellt werden (nativ: $p=0,41$; früh: $p=0,60$; spät: $p=0,34$).

Abbildung 6: Anzahl der Patienten mit Thrombozytopathie im nativen, frühen und späten postoperativen Zeitraum.

3.1.3 AVWS

Zur Diagnose eines AVWS wurden die Quotienten aus VWF:CB bzw. VWF:RCo zum VWF:Ag errechnet (VWF:CB/VWF:Ag und VWF:RCo/VWF:Ag). Die Multimeranalyse wurde als weiterer Parameter hinzugezogen. Im nativen Zustand wurden bei einem Patienten fehlende HMW-Multimere festgestellt. Alle anderen Patienten wiesen ein normales Multimermuster auf. Innerhalb der ersten 14 Tage entwickelten 33 der 39 Patienten ein AVWS. Aufgrund fehlender Multimeranalyse war eine AVWS-Diagnostik in einem Patienten nicht möglich. Die fünf Patienten ohne AVWS zeigten ein normales Multimermuster. In zweien dieser fünf Individuen war der Quotient VWF:CB/VWF:Ag jedoch erniedrigt (0,39 bzw. 0,43). Im späten Zeitraum entwickelten alle Patienten ein AVWS mit mindestens einem erniedrigten VWF-Quotienten und fehlenden HMW-Multimeren. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Abfall des VWF:CB/VWF:Ag -Quotienten zwischen allen drei Zeiträumen (nativ-früh: $p<0,001$; früh-spät: $p=0,01$; Abbildung 7). Ein signifikanter Unterschied des VWF:RCo/VWF:Ag -Quotienten wurde nur zwischen dem nativen und dem frühen Zeitpunkt gefunden ($p=0,01$).

Abbildung 7: Quotienten der Kollagenbindekazapazität (VWF:CB, A) und der Ristocetin-Cofaktor-Aktivität (VWF:RCo, B) zu VWF-Antigen (VWF:Ag). Die Boxen markieren den Bereich, in dem 50% der Werte liegen. Die untere Grenze der ausgefüllten Fläche beschreibt die Lage des 25%-Perzentils, die obere Grenze die des 75%-Perzentils. Die horizontale Linie innerhalb der Box markiert den Median. Antennen zeigen den größten und kleinsten Wert an. Ausreißer sind durch Kreise und Extremwerte durch Sterne gekennzeichnet.

Es bestand keine signifikante Korrelation zwischen dem Schweregrad der Thrombozytopathie und dem Auftreten eines AVWS ($p=0,84$).

3.1.4 Funktion von Leber und Niere

In allen drei Zeiträumen wurde eine pathologische Leber- und Nierenfunktion festgestellt (Tabelle 5). Eine signifikante Veränderung der Organfunktion nach LVAD-Implantation konnte nicht festgestellt werden. In keinem der genannten Zeiträume ist ein Zusammenhang zwischen Thrombozytenfunktion und den Werten zur Leber- beziehungsweise Nierenfunktion zu beobachten.

Tabelle 5: Leber- und Nierenfunktion im nativen, frühen und späten postoperativen Zeitraum

Parameter	n		Mittelwert	SD	Minimum	Maximum	Median
	gesamt	pathologisch					
Kreatinin (0.5-0.9 mg/dl)							
nativ	26	24	1,4	0,7	0,5	4	1,4
früh	39	22	1,2	0,7	0,5	4,4	1,1
spät	33	19	1,2	0,8	0,5	5,5	1
Harnstoff (10-50 mg/dl)							
nativ	16	10	72	39,8	27	158	67
früh	31	15	65	43,7	11	175	49
spät	21	9	54	36,8	14	139	47
GOT (10-35 U/l)							
nativ	21	11	273	791,3	7	3594	33
früh	34	23	74	93,9	17	564	54
spät	17	5	50	51,8	23	213	28
GPT (10-35 U/l)							
nativ	22	11	239	595,5	5	2682	24
früh	34	15	50	70,5	8	408	34
spät	13	6	40	42,8	8	170	23
Bilirubin (0-1.2 mg/dl)							
nativ	23	10	1,6	2	0,3	10,1	0,8
früh	33	13	2,7	3,5	0,2	17,5	1,1
spät	30	4	1,3	2,3	0	13	0,6

Normalwerte und Einheiten in Klammern.

3.1.5 Blutungskomplikationen

Innerhalb der ersten zwei postoperativen Wochen erlitten 17 Patienten (44%) Blutungen (Tabelle 6). In neun Fällen (23%) musste aufgrund von Blutungskomplikationen eine Revisionsoperation durchgeführt werden. Insgesamt erhielten 36 Patienten Bluttransfusionen (92%). Dreißig Patienten (77%) benötigten zusätzlich Thrombozytenkonzentrate. Von sechs Patienten, welche ASS erhielten, traten bei zwei Patienten Blutungsereignisse auf. Im späten Zeitraum wurden bei 25 Patienten (64%) Blutungen beobachtet (Tabelle 6). Revisionsoperationen wurden bei neun von ihnen (36%) durchgeführt. Insgesamt erhielten 8 Patienten (21%) Bluttransfusionen. Thrombozytenkonzentrate wurden bei drei Patienten (8%) verabreicht. Im späten Zeitraum erhielten elf Patienten ASS, von denen acht Blutungskomplikationen hatten. INR und aPTT waren während aller Blutungsereignisse im Zielbereich (Tabelle 6).

Tabelle 6: Anzahl der Patienten mit Blutungskomplikationen unter LVAD

Ort der Blutung	früh (n=39)	ASS-Therapie (n=6)	spät (n=33)	ASS-Therapie (n=11)
Thorakal	17	2	3	3
Epistaxis	1	-	14	4
Vermehrte Blutungsneigung	3	-	6	-
Gastrointestinal	1	-	10	5
Mehr als eine Lokalisation	2	-	10	6
Gesamt	17	2	25	8

Tabelle 7 bietet eine Übersicht über das Auftreten von Blutungskomplikationen und den Schweregrad der Thrombozytopathie.

Tabelle 7: Anzahl der Patienten mit Blutungsereignissen im Hinblick auf den Schweregrad der Thrombozytopathie

Grad der Thrombozytopathie	früh		spät	
	Blutung	von insgesamt	Blutung	von insgesamt
Leicht	3	8	7	9
Mittel	7	11	12	16
Schwer	4	9	4	5
Thrombozytopenie	2	3	1	1
Nicht untersucht	1	8	1	2
Gesamt	17	39	25	33

3.2 Beobachtung der Thrombozytenadhäsion an Poly(N)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen

3.2.1 Unbeschichtetes-, VWF- und PU-beschichtetes Glas

Um die Thrombozytenadhäsion auf beschichteten und unbeschichteten Glasoberflächen zu messen, wurden die Objektträger über einen Zeitraum von drei Minuten mit Blut unter einer Schubspannung von 1500 s^{-1} perfundiert. Die entsprechende Schubspannung wurde mit Hilfe einer Spritzenpumpe eingestellt. Thrombozytenadhäsion war sowohl auf unbeschichtetem Glas als auch auf VWF- und PU-beschichtetem Glas über den gesamten Zeitraum deutlich sichtbar und stieg mit fortschreitender Zeit an (Abbildung 8). Das Ausmaß der Thrombozytenadhäsion unterschied sich jedoch innerhalb der jeweiligen Zeitpunkte (Abbildung 9). Nach den ersten 30 Sekunden überstieg die Thrombozytenadhäsion auf unbeschichtetem und VWF-beschichtetem Glas die Adhäsion auf PU-beschichtetem Glas (Glas $p=0,01$; VWF $p=0,03$).

Dieser Trend nahm jedoch im Laufe der Zeit ab. Bereits nach 60 Sekunden hatte die Thrombozytenadhäsion auf PU das gleiche Ausmaß erreicht wie die auf Glas. Der Unterschied zwischen PU und VWF blieb jedoch weiterhin bestehen ($p=0,04$). Nach 120 Sekunden erreichte die Thrombozytenadhäsion auf der PU-Oberfläche das Maß an Thrombozytenadhäsion auf der Glasoberfläche ($p=0,18$) und VWF-Oberfläche ($p=0,08$) oder überstieg diese sogar. Dieser Trend setzte sich nach 180 Sekunden in gleicher Weise fort (Glas 0,43; VWF: 0,007).

Abbildung 8: Thrombozytenadhäsion auf unbeschichtetem (A), VWF- (B) und PU-beschichtetem Glas (C) nach jeweils 30, 60, 120 und 180 Sekunden Perfusion mit Vollblut und einer Schubspannung von 1500 s^{-1} .

3.2.2 Poly(N)-alkylacrylamide mit unterschiedlichen Alkylsubstituenten

Zu keinem Zeitpunkt der Untersuchungen wurde auf PMAAm-, PDMAAm-, PEAAm-, PPAAm- und PDEAAm-beschichteten Oberflächen sichtbare Thrombozytenadhäsion beobachtet ($p < 0,001$; Abbildung 9, Abbildung 10). Auf PBAAm-beschichtetem Glas konnte jedoch deutlich Thrombozytenadhäsion beobachtet werden. Zu jedem Zeitpunkt glich das Ausmaß der Thrombozytenadhäsion der auf PU-beschichtetem Glas.

Abbildung 9: Einzel- und Durchschnittswerte $\pm$ SD der „Surface Area Coverage“ auf unbeschichtetem, VWF-, PU- und Poly(N)-alkylacrylamid-beschichtetem Glas nach 30 (A), 60 (B), 120 (C), 180 Sekunden (D) bei Vollblut-Perfusion bei einer Schubspannung von 1500 s^{-1} . *, $p < 0,05$ im Vergleich zu PU; x, Einzelwerte; •, Durchschnittswerte.

Abbildung 10: Thrombozytenadhäsion auf PMAAm- (A) und PBAAm- (B) beschichteten Oberflächen nach jeweils 30, 60, 120, 180 Sekunden Vollblut-Perfusion bei einer Schubspannung von 1500 s^{-1} .

3.2.3 PDMAAm mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad

Um festzustellen ob eine der verwendeten MABP-Konzentrationen die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des Polymers verändert, wurden exemplarisch Oberflächen untersucht, die mit PDMAAm unterschiedlichen Vernetzungsgrads beschichtet wurden. Weder sehr niedrige (1%) noch mittlere (2,5%, 5%) oder hohe Vernetzungsgrade (7,5%, 10%) führten einem der beschriebenen Zeitpunkte zu sichtbarer Thrombozytenadhäsion ($p < 0,001$; Abbildung 11). Auch wenn sich bei 60 und 120 Sekunden einzelne Thrombozyten auf PDMAAm-Beschichtungen mit 1%, 2,5% und 10% ablagerten, so waren diese bereits nach kurzer Zeit wieder weggespült, ohne dass es zur Thrombusbildung kam. Nach 180 Sekunden war demnach auf keiner der getesteten PDMAAm-Beschichtungen Thrombozytenadhäsion zu finden (Abbildung 11).

Abbildung 11: Einzel- und Durchschnittswerte $\pm$ SD der Surface Area Coverage auf unbeschichtetem, VWF-, PU- und PDMAAm-beschichtetem Glas mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad nach 30 (A), 60 (B), 120 (C), 180 Sekunden (D) Vollblut-Perfusion bei einer Schubspannung von 1500 s^{-1} . *, $p < 0,05$.

3.2.4 Beschädigtes PDMAAm-5%-MABP

Thrombozytenadhäsion wurde ebenfalls nach Zerkratzen eines kleinen Bereiches auf PDMAAm-5%-MABP-beschichtetem Glas beobachtet. Auf dem beschädigten Teil der Oberfläche konnte ein hohes Maß an Thrombozytenadhäsion festgestellt werden, welche der Adhäsion auf PU-beschichtetem Glas glich. Es konnte jedoch keine Thrombozytenadhäsion festgestellt werden, sobald man auf den unbeschädigten Teil der Oberfläche fokussierte (Abbildung 11).

Abbildung 11: Thrombozytenadhäsion auf PDMAAm-5%-MABP-beschichtetem Glas nach Zerkratzen des mittleren Teiles mit einer Skalpellspitze. (A) Schematische Darstellung des polymerbeschichteten Objektträgers mit Illustration des beschädigten und unversehrten Teils der Oberfläche. (B) und (D) Thrombozytenadhäsion am linken und rechten Rand der zerkratzten Fläche, welche den beschädigten und unbeschädigten Teilbereich der Oberfläche zeigen. (C) Thrombozytenadhäsion auf dem beschädigten Teil der Oberfläche.

4 DISKUSSION

4.1 Erfassung klinischer Parameter bei LVAD-Patienten

Blutungsereignisse und Gerinnungsstörungen sind ein bekanntes Problem bei Patienten mit mechanischer Herzunterstützung (Backes et al., 2012; Eckman and John, 2012; Kushnir et al., 2012). Dennoch sind die Hintergründe bisher nur unzureichend bekannt. Die Thrombozyten- und die VWF-Funktion wurden bei 39 LVAD-Patienten analysiert und zusätzlich die Funktion von Leber und Niere beobachtet. Gleichzeitig wurden Blutungsereignisse nach LVAD-Implantation aufgezeichnet. Als Kontrollwerte dienten native Werte von 26 der untersuchten LVAD-Patienten ohne implantiertes LVAD.

4.1.1 Thrombozytenfunktion

In neueren Studien wurde mechanische Kreislaufunterstützung oft mit eingeschränkter Thrombozytenfunktion assoziiert (Klovaite et al., 2009; Steinlechner et al., 2009). Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass die Thrombozytenfunktion von LVAD-Patienten im Vergleich zum Normwert deutlich verschlechtert ist. Diese Ergebnisse stimmen weitestgehend mit den Ergebnissen von Steinlechner et al. überein, welche zwölf Patienten 253 ± 51 Tage nach LVAD-Implantation untersuchten und eine verschlechterte Ristocetin-induzierte Thrombozytenaggregation im Vergleich zu gesunden Probanden feststellten (Steinlechner et al., 2009). In ähnlicher Weise untersuchten Klovaite et al. bei 16 Patienten die Ristocetin-induzierte Thrombozytenaggregation nach im Schnitt 151 Tage nach LVAD-Implantation. Bei elf Patienten wurde eine verminderte Aggregationsfähigkeit der Thrombozyten beobachtet (Klovaite et al., 2009). Des Weiteren untersuchten sie fünf LVAD-Patienten nach einer Herztransplantation und zeigten normale Thrombozytenaggregationswerte (Klovaite et al., 2009). Beide Studien verwendeten jedoch Blutproben gesunder Probanden oder von Patienten mit Herzinsuffizienz als Kontrolle. Im Gegensatz dazu wurden in der vorliegenden Studie Blutproben der gleichen Patienten ohne LVAD verwendet und es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen nativen und postoperativen Werten festgestellt. Die vorliegenden Daten lassen vermuten, dass die Thrombozytenfunktion bei diesen Patienten auch ohne LVAD-Unterstützung beeinträchtigt ist. Mehrere Erklärungsansätze sind dafür möglich: Erstens, LVAD-Patienten erhalten vor Implantation und meist auch nach Explantation eines Unterstützungssystems eine Vielzahl herzunterstützender Medikamente. Einige dieser Medikamente, wie zum Beispiel Diuretika, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, Nitrate, Calcium-Kanal-Blocker und Aspirin, weisen thrombozytenfunktionshemmende Eigenschaften auf (Chung and Lip, 2006; Gibbs et al., 2001; Konkle, 2011). Zweitens, erfolgt die Implantation eines LVAD bei

schwerstkranken Menschen, die sich in einem Zustand schwerer kardialer Dekompensation befinden. In diesem Stadium der Herzerkrankung ist davon auszugehen, dass die Organfunktionen erheblich eingeschränkt sind. Insbesondere die Niere und die Leber reagieren bei Hypoperfusion empfindlich und werden dadurch erheblich in ihrer Funktion eingeschränkt (Asrani et al., 2012; Giamouzis et al., 2011). In diesem Kontext ist vor allem von Bedeutung, dass eine beeinträchtigte Leber- und Nierenfunktion die Thrombozytenfunktion erheblich beeinflusst (Asrani et al., 2012; van Bladel et al., 2012; Giamouzis et al., 2011; Witters et al., 2008). Insbesondere im Spätstadium der Niereninsuffizienz wurde sogar von Blutungsereignissen berichtet, welchen auf einen Thrombozytendefekt zurückzuführen sein könnten (Jalal et al., 2010). In den vorliegenden Daten konnte anhand der erhobenen klinischen Parameter kein direkter Zusammenhang zwischen Leber- beziehungsweise Nierenfunktion und Thrombozytenfunktion beobachtet werden. Eine mögliche Verfälschung der Werte aufgrund von Bluttransfusionen und Medikamenteneinnahme ist jedoch nicht auszuschließen. Daher kann anhand der hier erhobenen Werte keine abschließende Beurteilung des Zusammenhangs zwischen Thrombozytenfunktion und Leber- und Nierenfunktion erfolgen. Drittens, vermutet man dass ein erhöhter Gefäßwiderstand, verlangsamter Blutfluss und erhöhte Katecholaminsekretion zur Entwicklung hypersensitiver Thrombozyten führen, welche spontan aktiviert werden können (Anfossi and Trovati, 1996; Chung and Lip, 2006; Gibbs et al., 2001; Michiels et al., 2006). Folglich werden Sekretionsgranula ausgeschüttet und die Thrombozyten aggregieren. Diese Aggregate sind jedoch nur schwach vernetzt, sodass sie sich leicht lösen. Die freiwerdenden Plättchen zirkulieren nach Loslösung aus dem Aggregat als degranulierte, verbrauchte Thrombozyten im Blut. Dies ist ein typisches Charakteristikum eines erworbenen Thrombozyten-Sekretionsdefektes, beruhend auf einem Mangel thrombozytärer Granula, der eine eingeschränkte Thrombozytenfunktion zur Folge hat (Michiels et al., 2006). Die erhobenen Daten erlauben keine Aussage darüber, ob die beobachtete Thrombozytopathie durch eine terminale Herzinsuffizienz verursacht wird oder dem LVAD zuzuschreiben ist. Eine Verbesserung der Thrombozytenfunktion wurde nur bei 8 von 21 Patienten im späten Zeitraum beobachtet. Die Daten zeigen kein eindeutiges Muster, welches eine Verbesserung der Thrombozytenfunktion nach LVAD-Implantation vermuten lassen könnte. Gleichwohl steigt die Thrombozytenzahl im späten postoperativen Stadium an. Dies stimmt mit früheren Ergebnissen von Dewald et al. überein, die eine Erholung der Thrombozytenzahl zwei Wochen nach Implantation eines LVAD beschreiben (Dewald et al., 2005).

4.1.2 Erworbenes von Willebrand-Syndrom (AVWS)

Zusätzlich zur Thrombozytopathie wurde das AVWS als eine mögliche Blutungsursache bei LVAD-Patienten beschrieben (Geisen et al., 2008; Uriel et al., 2010). Die Ergebnisse stimmen größtenteils mit früheren Studien überein, welche darauf hinweisen, dass das AVWS schon sehr früh nach Implantation eines LVAD vorliegt und nach LVAD-Explantation reversibel ist (Heilmann et al., 2011; Uriel et al., 2010). Die Erniedrigung der Quotienten für VWF:CB/VWF:Ag und VWF:RCo/VWF in fast allen LVAD-Patienten in der frühen postoperativen im Vergleich zur nativen Phase, deutet auf eine eingeschränkte Funktion des VWF hin, welcher die Interaktion zwischen den Thrombozyten und dem subendothelialen Kollagen beeinflusst. Die Tatsache, dass zwischen frühen und spätem Zeitraum ein signifikanter Abfall des VWF:CB/VWF:Ag festzustellen ist, deutet auf eine Verschlechterung der VWF-Funktion über den Verlauf der Untersuchung hin. Frühere Studien zeigten außerdem, dass VWF:CB ein sehr sensibler Parameter zu Diagnose eines AVWS ist und sich auch sehr geringe Veränderungen der VWF-Funktion in diesem Wert widerspiegeln (Flood et al., 2013).

4.1.3 Blutungsereignisse

Blutungsereignisse traten bei 44% der Patienten in der frühen Phase und bei 64% der Patienten in der späten Phase auf. Diese Ergebnisse stimmen mit einer Studie von Uriel et al. überein, die eine Gruppe von 79 LVAD-Patienten untersuchten. Nach einem Zeitraum von 112 ± 183 Tagen nach LVAD-Implantation waren bei 35 Patienten (44%) Blutungskomplikationen aufgetreten (Uriel et al., 2010). Dewald et al. konnten zeigen, dass die Anzahl an aktivierten Thrombozyten im späten Zeitraum nach LVAD-Implantation (>30 Tage) zunimmt (Dewald et al., 1997). Eine erhöhte Anzahl an aktivierten Thrombozyten könnte zu einer vermehrten Anzahl an Thrombozyten mit einem erworbenen Sekretionsdefekt führen. Dies wiederum könnte zu einer vermehrten Blutungstendenz führen. Diese Ergebnisse passen zu der vermehrten Anzahl an Blutungen und Revisionen in der untersuchten Patientenkohorte in der späten Periode, auch wenn die Thrombozytenaktivierung in diesem Fall nicht untersucht wurde. Es ist jedoch hinzuzufügen, dass Dewald et al. ihre Beobachtungen am linksventrikulären Novacor N100 anstellten. Im Gegensatz zum HM II handelt es sich hierbei jedoch um eine Pumpe mit pulsativem Fluss. Daher ist eine direkte Übertragung der Ergebnisse von Dewald et al. auf die vorliegenden Daten erschwert. Langzeitstudien zum zeitlichen Verlauf der Thrombozytenaktivierung in Patienten mit einem HMII sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhanden. Eine weitere Ursache für das vermehrte Auftreten von Blutungsereignissen in der späten Phase könnte der längere Beobachtungszeitraum sein (früh: 14 Tage; spät: bis zu 1430 Tage), in dem daher auch mehr Blutungsereignisse auftreten können. Die untersuchten Patien-

ten erhielten im späten Zeitraum weniger Bluttransfusionen. Dies ist am wahrscheinlichsten dem verminderten Auftreten schwerer Blutungen wie zum Beispiel thorakale Hämatoeme und einer erhöhten Anzahl an leichten Blutungen wie zum Beispiel Epistaxis zuzuschreiben.

4.2 Beobachtung der Thrombozytenadhäsion an Poly(N)-acrylamid-beschichteten Oberflächen

Neben schweren Blutungskomplikationen sind auch Thromboembolien eine typische Komplikation bei Patienten mit mechanischer Herzunterstützung (Backes et al., 2012). Die Thrombusbildung könnte durch den Kontakt der Thrombozyten mit der Fremdoberfläche des VADs oder durch die pathologischen Strömungsverhältnisse mit lokaler Flussverlangsamung verursacht werden. Die physiologische Schubspannung liegt bei großen Arterien im Bereich von $300\text{--}800\text{ s}^{-1}$ und bei kleineren Arteriolen im Bereich von $500\text{--}1500\text{ s}^{-1}$ (Kroll et al., 1996). In der vorliegenden Arbeit wurden Poly(N)-alkylacrylamid-beschichtete Glasoberflächen untersucht, welche über einen Zeitraum von drei Minuten mit Blut und einer Schubspannung von 1500 s^{-1} perfundiert wurden. Da vermutet wird, dass die Schubspannung in VADs erhöht ist (Markl et al., 2007), wurde eine vergleichsweise hohe Schubspannung für die Experimente gewählt.

4.2.1 Polyurethan und Poly(N)-acrylamide mit unterschiedlichen Alkylsubstituenten

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das in VADs verwendete Polyurethan schwere Thrombozytenadhäsion und Thrombusbildung verursacht. Sie bestätigen auch eine früher Studie von Pandiyarajan et al., welche ein ähnlich hohes Ausmaß an Thrombozytenadhäsion auf PU-beschichteten Oberflächen nachweisen konnte (Pandiyarajan et al., 2013). Mit Ausnahme der PBAAm-beschichtete Oberflächen konnte jedoch keine Thrombozytenadhäsion auf den Poly(N)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen beobachtet werden. Laut neueren Studien, welche sich mit den Interaktionen zwischen Proteinen und Oberfläche beschäftigen, wird vermutet, dass der Proteinabweisung eine sogenannte „entropische Abschirmung“ zu Grunde liegt: Die freie Energie eines Adsorptionsprozesses (ΔG_{ads}) setzt sich aus einer enthalpischen (ΔH_{ads}) und einer entropischen Komponente (ΔS_{ads}) zusammen.

$$\Delta G_{\text{ads}} = \Delta H_{\text{ads}} - T\Delta S_{\text{ads}}$$

G: freie Gibbs'sche Energie, H: Enthalpie, T: absolute Temperatur, S: Entropie

Im Falle von hydrophoben Polymernetzwerken mit geringem Quellgrad können Proteine aufgrund starker enthalpischer Wechselwirkungen leicht an die Oberfläche adsorbieren

($\Delta H_{\text{ads}} \gg 0$). Handelt es sich jedoch um neutrale, stark hydrophile Polymernetzwerke sind diese enthalpischen Wechselwirkungen zwischen Protein und Polymer sehr gering ($\Delta H_{\text{ads}} \approx 0$). In diesem Fall wird der Adsorptionsprozess hauptsächlich von den entropischen Kräften im System bestimmt. Diese Entropie lässt sich wiederum in eine Mischungsentropie (ΔS_{misch}) und eine Konformationsentropie (ΔS_{kconf}) unterteilen.

$$\Delta S_{\text{ads}} = \Delta S_{\text{misch}} + \Delta S_{\text{kconf}}$$

Die Mischungsentropie (ΔS_{misch}) begünstigt eine gleichmäßige Verteilung der Moleküle im flüssigen Medium. Der Gewinn an Entropie ist jedoch durch die Tatsache, dass viele kleine Wassermoleküle durch ein großes Proteinmolekül ersetzt werden relativ gering ($\Delta S_{\text{misch}} > 0$). Die Konformationsentropie (ΔS_{kconf}) hängt hingegen direkt von der Konformation der Polymerketten ab. Da die Polymerketten des Netzwerkes durch die Aufnahme der Wassermoleküle bereits stark gestreckt sind, führt eine weitere Adsorption von Proteinen aus der Umgebung zu einer zusätzlichen Dehnung. Diese Dehnung führt jedoch zu einem erheblichen Verlust an Konformationsentropie ($\Delta S_{\text{kconf}} < 0$). Der Verlust an Konformationsentropie aufgrund der starken Streckung der Polymerketten ist daher größer als der geringe Gewinn an Mischungsentropie durch die gleichmäßige Verteilung der Proteine. Die Adsorptionsenergie (ΔS_{ads}) wird daher negativ ($\Delta S_{\text{ads}} < 0$). In diesem Fall wird nun die freie Gibbs'sche Energie positiv, was wiederum bedeutet, dass die Adsorption von Proteinen an der Oberfläche energetisch ungünstig wird (Wörz et al., 2012).

Diese thermodynamischen Überlegungen sind jedoch nur relevant, wenn die Maschenweite des Polymernetzwerkes das Eindringen von Proteinen erlaubt. Im Falle von stark vernetzten Polymernetzwerken kann die Maschenweite so klein sein, dass eine Adsorption von Proteinen gar nicht erst stattfinden kann (*size exclusion effect*). Dies bedeutet, dass die Adsorption von Proteinen, die größer als die Maschenweite des Polymernetzwerks sind, aus sterischen Gründen verhindert wird (Pandiyarajan et al., 2013). Die Maschenweite von Polymernetzwerken lässt sich mit Hilfe der folgenden Gleichung bestimmen (Peppas et al., 2000; Toomey et al., 2004):

$$\xi = (\varphi_2)^{-1} (2C_n M_c / M_r)^{1/2} l$$

ξ : Maschenweite, φ_2 : Volumenfraktion des Polymers, C_n : Charakteristisches Verhältnis nach Flory, M_c und M_r : Molekulargewicht der Polymerketten bzw. des Monomers, l : Länge der C–C-Bindungen entlang des Rückrats

Laut dieser Gleichung beträgt die Maschenweite der verwendeten Poly(*N*)-alkylacrylamid-Netzwerke zwischen 16-55nm (Pandiyarajan et al., 2013). Damit können zwar kleinere Proteine die Maschen passieren, Thrombozyten zum Beispiel mit einer Größe von 2-3µm jedoch nicht (Ghoshal and Bhattacharyya, 2014).

Da die Thrombozytenadhäsion in hohem Maße von der Proteinadsorption an der Oberfläche abhängt, ist es möglich, dass die Thrombozytenadhäsion indirekt von der entropischen Abschirmung beziehungsweise der Größenexklusion des Polymernetzwerks verhindert wird. Wichtig hierbei ist, dass der entropische Schild nicht aufgebaut werden kann, wenn der Quellgrad des Polymers zu niedrig ist. Dies ist sowohl bei Polyurethan als auch bei PBAAm der Fall (Wörz et al., 2012). In diesen Fällen führen vermehrt hydrophobe Wechselwirkungen zwischen den hydrophoben Taschen der Proteine und der Polymerketten zu einer Anlagerung der Proteine am Polymernetzwerk. Frühere Studien belegen, dass eine hohe Anzahl an Alkylsubstituenten zu einem Anstieg der Hydrophobizität führt. Dabei nimmt der Quellgrad ab und der entropische Schild bricht zusammen (Pandiyarajan et al., 2013). Die vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, dass ein minimaler Quellgrad von 1,5-2,5, wie er in PPAAm und PDEAAm zu finden ist, ausreichend ist um Thrombozytenadhäsion zu verhindern. Quellgrade, die unter diese Grenze fallen, sind jedoch nicht in der Lage Thrombozyten wirksam abzuweisen. Bemerkenswerterweise haben sowohl PDEAAm als auch PBAAm die gleiche Anzahl an Alkylsubstituenten. Sie unterscheiden sich jedoch in der Länge der jeweiligen Alkylketten (Abbildung 3). Es ist bekannt, dass nicht nur die Anzahl der Alkylsubstituenten, sondern auch die Länge der jeweiligen Alkylketten den Quellgrad beeinflussen könnten (Pandiyarajan et al., 2013). Dies wiederum könnte zu der dramatischen Änderung in der Thrombozytenadhäsion führen.

4.2.2 PDMAAm mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad

Um zu testen ob der Vernetzungsgrad des Polymers Einfluss auf die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des Polymers hat, wurden exemplarisch PDMAAm-Beschichtungen mit ansteigenden Konzentrationen des Vernetzermoleküls MABP untersucht. Aufgrund seiner ausführlich beschriebenen Oberflächen- und Vernetzungseigenschaften wurden alle Vernetzungsexperimente mit PDMAAm durchgeführt (Pandiyarajan et al., 2013; Toomey et al., 2004). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass weder sehr niedrige (1%) noch sehr hohe MABP-Konzentrationen (10%) die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des PDMAAm beeinflussen. Auch wenn sich vereinzelt Thrombozyten auf Beschichtungen mit 1%, 2,5% und 10% MABP abgelagerten, so waren diese bereits nach kurzer Zeit weggespült, ohne dass es zur Thrombusbildung kam. Nach 180 Sekunden war keinerlei Thrombozytenadhäsion auf

den PDMAAm-beschichteten Oberflächen zu finden. Dies weist darauf hin, dass die getesteten Beschichtungen sowohl stabil, als auch quellbar sind. Eine minimale MABP-Konzentration von 1% scheint also ein Polymernetzwerk zu generieren, das stabil genug ist nicht von der Oberfläche weggerissen zu werden. Wäre das Polymernetzwerk an der Oberfläche nicht intakt gewesen, so hätte man eine ähnliche Thrombozytenadhäsion beobachten können wie zum Beispiel auf PU-beschichteten Oberflächen. Gleichzeitig führt eine maximale MABP-Konzentration von 10% zwar zu einer Verminderung des Quellgrads, jedoch nicht in einem Maße, welche die Thrombozytenadhäsion begünstigen würde. Frühere Studien ergaben, dass PDMAAm-10%-MABP näherungsweise einen Quellgrad von 2 hat (Toomey et al., 2004). Dazu passen die oben beschriebenen Ergebnisse zum Einfluss unterschiedlicher Alkylsubstituenten auf Poly(*N*)-acrylamide: Ein niedriger Quellgrad bis zu 1,5-2,5 erscheint ausreichend um Thrombozytenadhäsion zu verhindern.

4.2.3 Beschädigtes PDMAAm-5%-MABP

Zusätzlich wurden die thrombozytenabweisenden Eigenschaften von Poly(*N*)-alkylacrylamiden nach mechanischer Beschädigung der Polymerschicht getestet. Hierbei wurde exemplarisch eine PDMAAm-5%-MABP-Beschichtung gewählt, welche mit einer Skalpellspitze zerkratzt wurde. Das Zerkratzen der Polymerschicht legt die darunterliegende PU- bzw. Glasschicht frei. Thrombozytenadhäsion konnte nur in dem beschädigten Bereich festgestellt werden. Dies bestätigt die oben beschriebenen Ergebnisse zur Thrombozytenadhäsion auf PU- und Poly(*N*)-acrylamid-beschichteten Oberflächen. Gleichzeitig zeigt das Experiment eindrücklich, wie sich starke mechanische Belastung auf die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des Polymernetzes auswirkt.

4.3 Grenzen der Studie

Im Hinblick auf die Beschreibung klinischer Parameter bei Patienten mit mechanischer Herzhunterstützung ist anzumerken, dass die Anzahl der untersuchten Patienten gering ist und nur Patienten mit einem Heartmate II einschließt. Aufgrund des retrospektiven Studiendesigns konnten bei einigen Patienten die Daten nur unvollständig erhoben werden. Da die klinischen Parameter nicht zum exakten Zeitpunkt eines Blutungsereignisses untersucht wurden, wurde auf eine statistische Korrelation von Thrombozytenfunktion und Blutungsereignis verzichtet. Dies geschah vor allem im Hinblick auf eine mögliche Verfälschung des Ergebnisses durch Bluttransfusionen und Medikamenteneinnahme. Daneben ist zu vermuten, dass die Thrombozytenfunktion mit Hilfe der Thrombozytenaggregometrie nicht ausreichend beschrieben werden kann. Insbesondere Sekretionsstörungen können mit der dargestellten Me-

thode nicht erfasst werden. Daher ist eine umfassende Aussage über die Thrombozytenfunktion bei LVAD-Patienten nur teilweise möglich.

Bezüglich der Beobachtungen zur Thrombozytenadhäsion auf polymerbeschichteten Oberflächen ist anzumerken, dass eine Beobachtungsdauer von drei Minuten nicht ausreichend ist, um eine Aussage über langfristige Interaktionen zwischen den Blutkomponenten und der Oberfläche zu tätigen. Des Weiteren mussten aufgrund technischer Einschränkungen alle Experimente bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Letztlich repräsentiert das Flusskammermodell nur eine künstliche Nachahmung des Kreislaufsystems. Daher konnte auf eine geringe Menge an Antikoagulanzen nicht verzichtet werden, um die Fluidität des Blutes während der Experimente zu sicher zu stellen

5 Fazit

Den vorliegenden Daten zufolge ist die Thrombozytenfunktion oftmals auch ohne implantiertes LVAD beeinträchtigt. Die Thrombozytenaggregationswerte änderten sich unter implantiertem LVAD nicht. Der Effekt eines implantierten LVAD auf die Thrombozytenfunktion konnte daher klinisch nicht bestimmt werden. Bis jetzt scheint es am wahrscheinlichsten, dass dem Auftreten von Blutungsereignissen bei LVAD-Patienten eine Kombination aus verschlechterter Thrombozytenfunktion, thrombozytenfunktionshemmender Medikation, AVWS, Leber -und Niereninsuffizienz sowie vermutlich anderen Faktoren zu Grunde liegt. Der jeweilige Anteil, den diese Faktoren zum Auftreten von Blutungen beitragen, ist noch unklar.

Daneben konnte gezeigt werden, dass Poly(*N*)-acrylamid-Beschichtungen zu einer deutlichen Reduktion der Thrombozytenadhäsion an einer Oberfläche führen. Thrombusbildungen an den Fremdoberflächen des VADs sind Grund für schwerwiegende Thromboembolien bei VAD-Patienten. In den Experimenten wurde nach drei Minuten Blutperfusion mit definierter Schubspannung keine Thrombozytenadhäsion auf den getesteten Poly(*N*)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen sichtbar. Eine Ausnahme bildet hier die PBAAm-beschichtete Oberfläche. Unter den beschriebenen experimentellen Bedingungen scheint ein Quellgrad von 1,5-2,5 ausreichend zu sein um Thrombozytenadhäsion erfolgreich zu verhindern. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass keine der verwendeten Konzentrationen des Vernetzers MABP die thrombozytenabweisenden Eigenschaften des PDMAAm aufhebt. Eine systematische Analyse der Poly(*N*)-alkylacrylamide hinsichtlich ihrer Stabilität gegenüber mechanischer Belastung sowie ihrer langfristigen Wechselwirkungen mit Blutkomponenten ist Gegenstand zukünftiger Forschung.

6 ZUSAMMENFASSUNG

Blutungsereignisse sind eine schwere Komplikation bei Patienten mit mechanischer Herzunterstützung (*ventricular assist device*, VAD). Thrombozytopathien könnten zur Blutungsneigung beitragen. Bisher gibt es jedoch nur wenige Studien, die die Thrombozytenfunktion bei VAD-Patienten untersuchen. Neben Blutungen können bei VAD-Patienten auch Thromboembolien auftreten. Gründe hierfür könnten die Interaktion der Thrombozyten mit der Fremdoberfläche sowie die pathologisch hohe Schubspannung im VAD sein. Frühere Studien belegen, dass stark quellbare Polymere protein- und zellabweisend sind. Das Verhalten dieser Polymere unter Vollblut-Exposition und Schubspannung ist bisher jedoch unbekannt.

Zur Erfassung der Thrombozytenfunktion und Blutungsneigung bei Patienten mit linksventrikulärem VAD (LVAD) -wurden 39 Patienten mit einem Heart-Mate II in einem nativen (vor Implantation, n=11; nach Explantation n=8) sowie in einem frühen (≤ 14 Tage nach Implantation, n=28) und in einem späten (≥ 30 Tage nach Implantation, n=30) postoperativen Zeitraum untersucht. Bei jedem Patienten waren zu mindestens zwei Zeitpunkten Daten vorhanden. Die Thrombozytenfunktion wurde mit Hilfe der Thrombozytenaggregometrie nach Born gemessen. Zusätzlich wurden postoperative Blutungen aufgezeichnet. Bei 18 von 19 untersuchten Patienten ohne LVAD und bei allen Patienten nach LVAD-Implantation wurde eine Thrombozytopathie festgestellt. Die Thrombozytenfunktion veränderte sich über den Verlauf der Beobachtungen nicht. Blutungsereignisse traten bei 44% aller Patienten in der frühen und bei 64% aller Patienten in der späten Postimplantationsphase auf. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Thrombozytenaggregation bei diesen Patienten oftmals auch ohne implantiertes LVAD beeinträchtigt ist und sich diese unter mechanischer Unterstützung nicht ändert. Zur Untersuchung der Rolle von Fremdoberflächen bei der Entwicklung von Thromboembolien wurde Glas mit Poly(N)-alkylacrylamid-Netzwerken (n=11) unterschiedlichen Quellgrads beschichtet. Die Polymer-beschichteten Oberflächen wurden anschließend unter Vollblut-Perfusion und Schubspannung analysiert. Unbeschichtetes und mit Polyurethan (PU) beschichtetes Glas dienten als Kontrolle. Darauf konnte eine ausgeprägte Thrombozytenadhäsion nachgewiesen werden. Während bei den Poly(N)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen mit einem Quellgrad von größer 1,5 bis 2 keine Thrombozytenadhäsion zu beobachten war, führte ein niedrigerer Quellgrad zu einer deutlichen Thrombozytenadhäsion. Die Ergebnisse weisen für die untersuchten Poly(N)-alkylacrylamid-beschichteten Oberflächen darauf hin, dass ein ein Quellgrad von größer als 1,5 bis 2 zur Verhinderung der Thrombozytenadhäsion beitragen kann.

7 TABELLENVERZEICHNIS

TABELLE 1: UNTERSUCHUNGSZEITPUNKTE	6
TABELLE 2: INDIKATIONEN FÜR UND OUTCOME NACH IMPLANTATION EINES LVAD	15
TABELLE 3: THROMBOZYTENZAHLE IM NATIVEN, FRÜHEN, SPÄTEN POSTOPERATIVEN ZEITRAUM	16
TABELLE 4: THROMBOZYTENAGGREGATIONSWERTE IM NATIVEN, FRÜHEN UND SPÄTEN POSTOPERATIVEN ZEITRAUM.....	16
TABELLE 5: LEBER- UND NIERENFUNKTION IM NATIVEN, FRÜHEN UND SPÄTEN POSTOPERATIVEN ZEITRAUM.....	19
TABELLE 6: ANZAHL DER PATIENTEN MIT BLUTUNGSKOMPLIKATIONEN UNTER LVAD.....	20
TABELLE 7: ANZAHL DER PATIENTEN MIT BLUTUNGSEREIGNISSEN IM HINBLICK AUF DEN SCHWEREGRAD DER THROMBOZYTOPATHIE	20

8 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINES LVAD.....	1
ABBILDUNG 2: ÜBERBLICK ÜBER DIE UNTERSUCHTEN POLYMERE..	5
ABBILDUNG 3: STRUKTUR DER POLY(<i>N</i>)-ALKYLACRYLAMIDE MIT UNTERSCHIEDLICHER ANZAHL BZW. LÄNGE DER ALKYLSUBSTITUENTEN.....	5
ABBILDUNG 4: ANZAHL <i>N</i> DER PATIENTEN MIT VERFÜGBAREN WERTEN IN MINDESTENS ZWEI ZEITRÄUMEN.....	6
ABBILDUNG 5: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES VERNETZUNGSPROZESSES BEI POLY(<i>N</i>)- ALKYLACRYLAMIDEN.....	13
ABBILDUNG 6: ANZAHL DER PATIENTEN MIT THROMBOZYTOPATHIE IM NATIVEN, FRÜHEN UND SPÄTEN POSTOPERATIVEN ZEITRAUM.....	17
ABBILDUNG 7: QUOTIENTEN DER VWF:CB UND DER VWF:RCo ZU VWF:Ag.....	18
ABBILDUNG 8: THROMBOZYTENADHÄSION AUF UNBESCHICHTETEM, VWF- UND PU- BESCHICHTETEM GLAS	21
ABBILDUNG 9: EINZEL- UND DURCHSCHNITTSWERTE $\pm$ SD DER „ <i>SURFACE AREA COVERAGE</i> “ AUF UNBESCHICHTETEM, VWF-, PU- UND POLY(<i>N</i>)-ALKYLACRYLAMID-BESCHICHTETEM GLAS	22
ABBILDUNG 10: THROMBOZYTENADHÄSION AUF PMAAM- UND PBAAM- BESCHICHTETEN OBERFLÄCHEN.....	22
ABBILDUNG 11: EINZEL- UND DURCHSCHNITTSWERTE $\pm$ SD DER <i>SURFACE AREA COVERAGE</i> AUF UNBESCHICHTETEM, VWF-, PU- UND PDMAAM-BESCHICHTETEM GLAS MIT UNTERSCHIEDLICHEM VERNETZUNGSGRAD.	23

9 LITERATUR

- Alevriadou, B.R., Moake, J.L., Turner, N.A., Ruggeri, Z.M., Folie, B.J., Phillips, M.D., Schreiber, A.B., Hrinda, M.E., and McIntire, L.V. (1993). Real-time analysis of shear-dependent thrombus formation and its blockade by inhibitors of von Willebrand factor binding to platelets. *Blood* 81, 1263–1276.
- Anfossi, G., and Trovati, M. (1996). Role of catecholamines in platelet function: pathophysiological and clinical significance. *Eur. J. Clin. Invest.* 26, 353–370.
- Asrani, S.K., Asrani, N.S., Freese, D.K., Phillips, S.D., Warnes, C.A., Heimbach, J., and Kamath, P.S. (2012). Congenital heart disease and the liver. *Hepatology* 56, 1160–1169.
- Backes, D., van den Bergh, W.M., van Duijn, A.L., Lahpor, J.R., van Dijk, D., and Slooter, A.J.C. (2012). Cerebrovascular complications of left ventricular assist devices. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery* 42, 612–620.
- Van Bladel, E.R., de Jager, R.L., Walter, D., Cornelissen, L., Gaillard, C.A., Boven, L.A., Roest, M., and Fijnheer, R. (2012). Platelets of patients with chronic kidney disease demonstrate deficient platelet reactivity in vitro. *BMC Nephrol* 13, 127.
- Chen, H., Yuan, L., Song, W., Wu, Z., and Li, D. (2008). Biocompatible polymer materials: Role of protein–surface interactions. *Progress in Polymer Science* 33, 1059–1087.
- Chung, I., and Lip, G.Y.H. (2006). Platelets and heart failure. *European Heart Journal* 27, 2623–2631.
- Dewald, O., Fischlein, T., Vetter, H.O., Schmitz, C., Gödje, O., Göhring, P., and Reichart, B. (1997). Platelet morphology in patients with mechanical circulatory support. *European Journal of Cardio-thoracic Surgery* 12, 634–641.
- Dewald, O., Schmitz, C., Diem, H., Goehring, P., Vetter, H.O., Roell, W., Goedje, O., Tschoepe, D., and Reichart, B. (2005). Platelet activation markers in patients with heart assist device. *Artificial Organs* 29, 292–299.
- Dong, J.F. (2005). Cleavage of ultra-large von Willebrand factor by ADAMTS-13 under flow conditions. *Journal of Thrombosis and Haemostasis* 3, 1710–1716.
- Eckman, P.M., and John, R. (2012). Bleeding and Thrombosis in Patients With Continuous-Flow Ventricular Assist Devices. *Circulation* 125, 3038–3047.
- Flood, V.H., Gill, J.C., Friedman, K.D., Christopherson, P.A., Jacobi, P.M., Hoffmann, R.G., Montgomery, R.R., Haberichter, S.L., and Zimmerman Program Investigators (2013). Collagen binding provides a sensitive screen for variant von Willebrand disease. *Clin. Chem.* 59, 684–691.
- Geisen, U., Heilmann, C., Beyersdorf, F., Benk, C., Berchtold-Herz, M., Schlensak, C., Budde, U., and Zieger, B. (2008). Non-surgical bleeding in patients with ventricular assist devices could be explained by acquired von Willebrand disease. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery* 33, 679–684.

Ghoshal, K., and Bhattacharyya, M. (2014). Overview of Platelet Physiology: Its Hemostatic and Nonhemostatic Role in Disease Pathogenesis. *ScientificWorldJournal* 2014, Article ID 781857.

Giamouzis, G., Butler, J., and Triposkiadis, F. (2011). Renal Function in Advanced Heart Failure. *Congestive Heart Failure* 17, 180–188.

Gibbs, C.R., Blann, A.D., Watson, R.D.S., and Lip, G.Y.H. (2001). Abnormalities of Hemorheological, Endothelial, and Platelet Function in Patients With Chronic Heart Failure in Sinus Rhythm : Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor and β -Blocker Therapy. *Circulation* 103, 1746–1751.

Heilmann, C., Geisen, U., Beyersdorf, F., Nakamura, L., Trummer, G., Berchtold-Herz, M., Schlensak, C., and Zieger, B. (2011). Acquired Von Willebrand syndrome is an early-onset problem in ventricular assist device patients. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*.

Horbett, T.A. (1993). Principles underlying the role of adsorbed plasma proteins in blood interactions with foreign materials. *Cardiovascular Pathology* 2, 137–148.

Jalal, D.I., Chonchol, M., and Targher, G. (2010). Disorders of hemostasis associated with chronic kidney disease. *Semin. Thromb. Hemost.* 36, 34–40.

Klovaite, J., Gustafsson, F., Mortensen, S.A., Sander, K., and Nielsen, L.B. (2009). Severely Impaired von Willebrand Factor-Dependent Platelet Aggregation in Patients With a Continuous-Flow Left Ventricular Assist Device (HeartMate II). *Journal of the American College of Cardiology* 53, 2162–2167.

Konkle, B.A. (2011). Acquired Disorders of Platelet Function. *ASH Education Program Book 2011*, 391–396.

Kroll, M.H., Hellums, J.D., McIntire, L.V., Schafer, A.I., and Moake, J.L. (1996). Platelets and shear stress. *Blood* 88, 1525–1541.

Kushnir, V.M., Sharma, S., Ewald, G.A., Seccombe, J., Novak, E., Wang, I.-W., Joseph, S.M., and Gyawali, C.P. (2012). Evaluation of GI bleeding after implantation of left ventricular assist device. *Gastrointestinal Endoscopy* 75, 973–979.

Marciniak, S.J., Jr, Jordan, R.E., and Mascelli, M.A. (2001). Effect of Ca^{2+} chelation on the platelet inhibitory ability of the GPIIb/IIIa antagonists abciximab, eptifibatide and tirofiban. *Thromb. Haemost.* 85, 539–543.

Markl, M., Benk, C., Klausmann, D., Stalder, A.F., Frydrychowicz, A., Hennig, J., and Beyersdorf, F. (2007). Three-dimensional magnetic resonance flow analysis in a ventricular assist device. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery* 134, 1471–1476.

Michiels, J., Berneman, Z., Schroyens, W., Finazzi, G., Budde, U., and van Vliet, H. (2006). The Paradox of Platelet Activation and Impaired Function: Platelet-von Willebrand Factor Interactions, and the Etiology of Thrombotic and Hemorrhagic Manifestations in Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis* 32, 589–604.

Michiels, J.J., Budde, U., van der Planken, M., van Vliet, H.H., Schroyens, W., and Berneman, Z. (2001). Acquired von Willebrand syndromes: clinical features, aetiology, pathophysiology, classification and management. *Best Pract Res Clin Haematol* 14, 401–436.

Packham, M.A. (1988). The behavior of platelets at foreign surfaces. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 189, 261–274.

Pandiyarajan, C.K., Prucker, O., Zieger, B., and Rühe, J. (2013). Influence of the Molecular Structure of Surface-Attached Poly(N-alkyl Acrylamide) Coatings on the Interaction of Surfaces with Proteins, Cells and Blood Platelets. *Macromol Biosci* 13, 873–884.

Peppas, N.A., Bures, P., Leobandung, W., and Ichikawa, H. (2000). Hydrogels in pharmaceutical formulations. *Eur J Pharm Biopharm* 50, 27–46.

Prucker, O., Naumann, C.A., Rühe, J., Knoll, W., and Frank, C.W. (1999). Photochemical attachment of polymer films to solid surfaces via monolayers of benzophenone derivatives. *Journal of the American Chemical Society* 121, 8766–8770.

Ratner, B.D. (1993). The blood compatibility catastrophe. *Journal of Biomedical Materials Research* 27, 283–287.

Ratner, B.D. (2007). The catastrophe revisited: Blood compatibility in the 21st Century. *Biomaterials* 28, 5144–5147.

Ruggeri, Z.M. (2003). von Willebrand factor. *Current Opinion in Hematology* 10, 142–149.
Savage, B., Saldívar, E., and Ruggeri, Z.M. (1996). Initiation of Platelet Adhesion by Arrest onto Fibrinogen or Translocation on von Willebrand Factor. *Cell* 84, 289–297.

Steinlechner, B., Dworschak, M., Birkenberg, B., Duris, M., Zeidler, P., Fischer, H., Milosevic, L., Wieselthaler, G., Wolner, E., Quehenberger, P., et al. (2009). Platelet Dysfunction in Outpatients With Left Ventricular Assist Devices. *The Annals of Thoracic Surgery* 87, 131–137.

Toomey, R., Freidank, D., and Rühe, J. (2004). Swelling Behavior of Thin, Surface-Attached Polymer Networks. *Macromolecules* 37, 882–887.

Uriel, N., Pak, S.-W., Jorde, U.P., Jude, B., Susen, S., Vincentelli, A., Ennezat, P.-V., Cappelman, S., Naka, Y., and Mancini, D. (2010). Acquired von Willebrand Syndrome After Continuous-Flow Mechanical Device Support Contributes to a High Prevalence of Bleeding During Long-Term Support and at the Time of Transplantation. *Journal of the American College of Cardiology* 56, 1207–1213.

Winocour, P.D., Kinlough-Rathbone, R.L., and Mustard, J.F. (1981). The effect of phospholipase inhibitor mepacrine on platelet aggregation, the platelet release reaction and fibrinogen binding to the platelet surface. *Thromb. Haemost.* 45, 257–262.

Witters, P., Freson, K., Verslype, C., Peerlinck, K., Hoylaerts, M., Nevens, F., Van Geet, C., and Cassiman, D. (2008). Review article: blood platelet number and function in chronic liver disease and cirrhosis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics* 27, 1017–1029.

Wörz, A., Berchtold, B., Moosmann, K., Prucker, O., and Rühle, J. (2012). Protein-resistant polymer surfaces. *Journal of Materials Chemistry* 22, 19547.

Eidesstattliche Versicherung

gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 3 der Promotionsordnung der Universität Freiburg für die Medizinische Fakultät

1. Bei der eingereichten Dissertation zu dem Thema „Aspekte der Hämostase bei mechanischer Herzunterstützung“ handelt es sich um meine eigenständig erbrachte Leistung.
2. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich keiner unzulässigen Hilfe Dritter bedient. Insbesondere habe ich wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommene Inhalte als solche kenntlich gemacht. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen.
3. Die Ordnung der Albert-Ludwigs-Universität zur Sicherung der Redlichkeit in der Wissenschaft habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert
4. Die Richtigkeit der vorstehenden Erklärungen bestätige ich.
5. Die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung sind mir bekannt.

Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit erkläre und nichts verschwiegen habe.

Freiburg, den 29.06.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajl', followed by a horizontal line.

Publikationen und Erklärung zum Eigenanteil

Baghai M, Heilmann C, Beyersdorf F, Nakamura L et. al. Platelet dysfunction and acquired von Willebrand syndrome in patients with left ventricular assist devices. Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Sep;48(3):421-7

Konzeption der Studie und Datenbereitstellung: Friedhelm Beyersdorf, Claudia Heilmann, Barbara Zieger

Durchführung der Datenrecherche und Auswertung: Maral Baghai Arassi

Betreuung der Arbeit: Claudia Heilmann, Barbara Zieger

Verfasser der Veröffentlichung: Maral Baghai Arassi

Baghai M, Tamura N, Beyersdorf F, Henze M et. al. Platelet repellent properties of hydrogel coatings on polyurethane-coated glass surfaces. ASAIO J. 2014 Sep-Oct;60(5):587-93

Konzeption der Studie: Friedhelm Beyersdorf, Claudia Heilmann, Barbara Zieger, Oswald Prucker, Michael Henze, Jürgen Rühle

Durchführung der Versuche und Auswertung: Maral Baghai Arassi

Betreuung der Arbeit: Claudia Heilmann, Barbara Zieger, Oswald Prucker, Noriko Tamura, Michael Henze

Verfasser der Veröffentlichung: Maral Baghai Arassi

Danksagung

An erster Stelle möchte ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. Friedhelm Beyersdorf für die Bereitstellung dieses faszinierenden Themas danken, sowie für die stete Unterstützung und motivierenden Gespräche. Ich danke Prof. Dr. Jürgen Rühle für sein Zweitgutachten und für die hilfreichen Anregungen bei der Fertigstellung des Manuskripts. Mein ganz besonderer Dank gilt PD Dr. Claudia Heilmann. Jede Phase dieser Arbeit wurde von ihr intensiv, professionell und warmherzig betreut. Sie ist für mich zu einer außerordentlichen Mentorin geworden, deren Unterstützung weit über den Rahmen dieser Arbeit hinaus ging.

Ich danke außerdem dem gesamten Team des IMTEK für die herzliche und entspannte Arbeitsatmosphäre. Ganz besonders danke ich Dr. Michael Henze für seine ausgezeichnete Betreuung und sein unermüdliches Bestreben mir die Chemie näher zu bringen. Die stets aufbauenden und humorvollen Gespräche ließen mich in jeder noch so schwierigen Phase nicht den Mut verlieren. Dr. Oswald Prucker, für die vielen produktiven Diskussionen, die maßgeblich zur Fertigstellung dieser Arbeit beitrugen und Dr. Chinnayan Pandiyarajan. für die zur Verfügung Stellung seiner Arbeitsmaterialien.

Außerdem danke ich Simone Rosenfelder, Nathalia Schatz und Martin Schönstein für die unentbehrliche Hilfe bei allen technischen Fragen.

Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Barbara Zieger für die lehrreichen Diskussionen und die Anregung des Forschungsaufenthalt an der Tokai University in Isehara/Japan. Ganz besonders möchte ich daher Prof. Shinya Goto und Dr. Noriko Tamura danken, die durch ihre langjährige Expertise, sowie Kooperationsbereitschaft große Teile dieser Arbeit überhaupt erst ermöglichten.

Ebenfalls danke ich dem Promotionskolleg MOTI-VATE für das bereichernde interdisziplinäre Angebot und die finanzielle Förderung dieser Arbeit, sowie der Studienstiftung des deutschen Volkes für die ideelle und finanzielle Förderung meines bisherigen Studiums.

Zuletzt möchte ich meiner Familie danken. Ganz besonders meiner Mutter, die mir beibrachte nie den Glauben an mich selbst zu verlieren und meinem Vater, der mich die Dinge in der Medizin lehrte, die in keinem Lehrbuch standen. Alles was ich bisher erreicht habe, verdanke ich der bedingungslosen Liebe und Unterstützung meiner Familie.